Nazvanie	MapeFill	uninaks C70	Uninaks c50	Isotal	pagel v14/40	sika grout 318	Durfill UHPC	MyUHPC	полимербето
Прочность на сжатие, в МПа (Н/мм2) 28 дней (90 дне	70	70	50	74	75 (85)	do 92	90	do 150	90-100
Прочность на растяжение при изгибе ,в МПа(Н/мм2),	9	-	-	9,8	10	9	10	15	10
Модуль упругости GPa	27	-	-	32	30	36.2	32	15	32
Кол-во воды литров на 25 кг	3,5-4	4 - 5	3,5-4	2,9-3	-	2.8 - 3	-	-	-
Расплыв конуса, mm	270-300	120	120	-	-	-	600	600	-
		,							
Цена за мешок 25кг, евро	**19**	**15**	**12**	**20**	**22**	**22 ??**	**38**	**28**	**20-25***
									*Только смол
									без наполни
									10% от 25 кг